



# FICHA TECNICA

## BATIDUR

Conforme a la norma NF EN 998-2

---

<b>Fabrica:</b>	<b>SOCLI</b> 47500 SAUVETERRE LA LEMANCE
<b>Denominación:</b>	Mortero listo para usar Granulometría: 0/2,5
<b>Composición:</b>	Cal Hidráulica Natural Cemento CEM I 52,5 N CE CP2 NF Cargas minerales

---

	<b>Unidad</b>	<b>Valor medio</b>
<b>Densidad aparente</b>	kg/m <sup>3</sup>	1,60
<b>Aire ocluido</b>	%	5,0
<b>Densidad aparente del mortero fresco</b>	-	2,1
<b>Resistencia a compresión a 28 días</b>	Mpa	17
<b>Absorción capilar</b>	kg/m <sup>2</sup> .min 0,5	0,5
<b>Densidad del mortero endurecido</b>	-	1,9

---